

パルプスパンレース不織布・製品概要

【製品物性】

混合繊維タイプ		PET		ポリプロピレン	竹繊維	テンセル	ビスコース	水解タイプ
製法		パラレル	クロス	パラレル	パラレル	パラレル	パラレル	パラレル
パルプ混率(%)		55	55	70	50	50	50	75
目付 (g/m <sup>2</sup> )		55	55	45	50	50	50	55
厚み (mm)		0.28	0.32	0.25	0.24	0.24	0.22	0.37
吸水速度 (s/5cm)		0.57	-	1.14	0.40	0.50	0.58	0.38
吸液量 (%)		614	515	569	820	685	810	872
破断強力 (N/5cm)	CD	38	80	25	28	37	19	14
	MD	150	86	44	67	95	40	40
破断伸度 (%)	CD	150	65	107	112	106	115	38
	MD	29	43	57	25	24	23	11

※一部の製品のみ記載しております。

※記載の数値は保証値ではございません。

【特殊表面パターン】

